

DENOMINACIÓ
Mascareta d'ús sanitari reutilitzable

ANÀLISI	RESULTAT	NORMATIVA
Eficàcia en la filtració d'aerosols	>87%	UNE-EN14683:2019+AC:2019
Eficàcia de filtració de partícules	>84%	UNE-EN14683:2019+AC:2019
Ajust facial (ajust a nas i boca)	>95%	
Filtració de partícules	≥0,4µm de ø	UNE-EN149
Eficàcia de filtració	(almenys) 91%	UNE-EN149
Respirabilitat (Pressió diferencial)	<55 Pa/cm2 (segons normativa internacional AST1)	UNE-EN14683:2019+AC:2019
Assaig d'eficàcia de filtració bacteriana (BFE)	≥90%	UNE-EN14683:2019+AC:2019

GARANTEIX	NORMATIVA
Protecció contra aerosols sòlids i líquids	
Hermeticitat adequada a la cara de l'usuari davant de l'atmosfera ambiental	
Esterilització amb cabina d'ozó	
Esterilització amb autoclau a 120°C	
Compleix amb la directiva europea de productes sanitaris	
Resistència a la penetració microbiana en sec	EN-13795
Resistència a la penetració microbiana en humit	EN-13795
Resistència a la penetració de líquids	EN-13795
Compleix amb les especificacions de la norma UNE-0065	

TEIXIT	RESULTAT	NORMATIVA
No conté latex o cautxú natural		
Solidesa del color	4 de 5	UNE-EN ISO-05
Resistència a la formació de peeling	5 de 5	UNE-EN ISO 12945-2
No desprèn pelusses		
No desprèn partícules		
Resistència a l'abrasió, rotura i tensió		EN-13795
Lliure d'ingredients nocius o tòxics		
No desprèn olors desagradables		
Lliure de colofònia		

RENTAT I CONSERVACIÓ	RESULTAT
Cicles de rentat a 35°C (rentat de conservació)	>65 cicles
Cicles de rentat a 60°C	56 cicles (14% menys del rentat de conservació)

Rentat de conservació:

Temperatura màxima 35°C

No utilitzar lleixiu

No planxar

No rentar en sec

Temperatura màxima assecadora 70°C

